

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Februar 2002 (07.02.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/10256 A1

(51) Internationale Patentklassifikation: C08G 77/46,
A61K 7/48, D06M 15/647

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/08698

(22) Internationales Anmeldedatum:
27. Juli 2001 (27.07.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 36 524.8 27. Juli 2000 (27.07.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): GE BAYER SILICONES GMBH & CO. KG
[DE/DE]; Falkenberg 1, 40699 Erkrath (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LANGE, Horst
[DE/DE]; Tiefbauweg 34, 44879 Bochum (DE). WAG-
NER, Roland [DE/DE]; Gisbertstrasse 47, 51061 Köln
(DE). WITOSSEK, Anita [DE/DE]; Im Ohrenbusch 3,
40764 Langenfeld (DE). STACHULLA, Karl-Heinz
[DE/DE]; Reuschenberger Strasse 45, 51379 Leverkusen
(DE). TEUBER, Siegfried [DE/DE]; Luisenstrasse 36,
47799 Krefeld (DE). KROPFGANS, Martin [DE/DE];
Auf dem Broich 22, 51519 Odenthal (DE). SOCKEL,
Karl-Heinz [—/DE]; Eisenstrasse 13, 51373 Leverkusen

(DE). FIRSTENBERG, Don [DE/DE]; c/o GE Bayer
Silicones GmbH & Co. KG, Falkenberg 1, 40699 Erkrath
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, MA, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, MZ, NQ, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,
SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU,
ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MONO- OR POLY-QUATERNARY POLYSILOXANES

(54) Bezeichnung: EIN- ODER MEHRFACHQUARTÄRE POLYSILOXANE

(57) Abstract: The invention relates to mono- or poly-quaternary polysiloxane derivatives, in which two siloxane units are linked to each other by means of amino or ammonium units. The invention further relates to a method of the production thereof and the use thereof for the modification of surfaces.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein- oder mehrfachquartäre Polysiloxanderivate, in denen zwei Siloxaneinheiten über Amino- oder Ammoniumeinheiten miteinander verbunden sind sowie Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Modifizierung von Oberflächen.

5

10

15

Ein oder mehrfachquartäre Polysiloxane

Die Erfindung betrifft ein- oder mehrfachquartäre Polysiloxanen deren Herstellung und Verwendung als Oberflächenausüstungskomponente.

20 EP-A-0 441 530 offenbart textile Weichmacher aus Polysiloxane, die die tertiären Aminogruppen in Seitenketten enthalten. Es ist ebenfalls die Reaktion von α,ω -epoxymodifizierten Siloxanen mit Piperazin beschrieben worden, die in Abhängigkeit von der eingesetzten Piperazinnmenge zu oligomeren bis polymeren Strukturen mit tertiären Aminofunktionen in der Hauptkette führt, wie in der US 4 847 154 offenbart.

25

Die zusätzliche Einführung von Ethylenoxid-/Propylenoxideinheiten als hydrophilisierender Komponente führt zu einer Verbesserung des Effekts. Hierzu ist einerseits vorgeschlagen worden, in Seitenketten Alkylenoxideinheiten und tertiäre Aminogruppen zu positionieren, die über Esterstrukturen mit der Siloxanhauptkette verbunden sind, wie in der US 5 591 880 und US 5 650 529 beschrieben. Der Nachteil des Konzept ist die komplizierte Veresterung in Gegenwart tertiärer Aminogruppen. Alternativ hierzu ist bekannt, α,ω -epoxymodifizierte Siloxane mit sekundäre Aminofunktionen aufweisenden Polyalkylenoxiden zur Reaktion zu bringen, wie in der US 5 981 681 beschrieben.

35

Verzweigte alkylenoxidmodifizierte quarternäre Polysiloxane werden aus α,ω -OH terminierten Polysiloxanen und Trialkoxysilanen mittels Kondensation synthetisiert. US 5 602 224 offenbart quarternäre Ammoniumstrukturen, in denen über das Silan

eingetragen werden, worin das quarternäre Stickstoffatom durch Alkylenoxid-einheiten substituiert ist.

Streng kammartige alkylenoxidmodifizierte Polysiloxanquats sind ebenfalls in der US 5 098 979 beschrieben worden. Die Hydroxylgruppen von kammartig substituierten Polyethersiloxanen werden mit Epichlorhydrin in die entsprechenden Chlorhydrinderivate überführt. Hieran schließt sich eine Quaternierung mit tertiären Aminen an. Nachteilig an dieser Strategie ist der notwendige Umgang mit Epichlorhydrin und die relativ geringe Reaktivität der Chlorhydrin-Gruppierung während der Quaternierung.

10

Aus diesem Grund heraus sind die Hydroxylgruppen kammartig substituierter Polyethersiloxane alternativ mit Chloressigsäure verestert worden. Durch die Carbonylaktivierung kann die abschließende Quaternierung erleichtert vollzogen werden, wie in der US 5 153 294 und der US 5 166 297 offenbart.

15

Die nach dem Prioritätstag dieser Anmeldung veröffentlichten WO 01/41719 und WO 01/41720 beschreiben quartäre Polysiloxanverbindungen zur Verwendung in kosmetischen Zusammensetzungen.

20 α,ω -Diquaternäre Polysiloxane werden in US 4 891 166 beschrieben. Die Synthese erfolgt durch Reaktion von α,ω -Diepoxiden mit tertiären Aminen in Gegenwart von Säuren.

US 4 833 225 offenbart lineare polyquaternäre Polysiloxane, die durch Reaktion von 25 α,ω -Diepoxiden mit di-tertiären Aminen in Gegenwart von Säuren dargestellt werden. Alternativ können α,ω -halogenalkylmodifizierte Siloxane mit di-tertiären Aminen in polymere Polyquats überführt werden, wie in der US 4 587 321 beschrieben.

Die Substanzen gemäß der US 4 891 166, US 4 833 225 und der US 4 587 321 30 besitzen eine ausgeprägte Tendenz, auf Festkörperoberflächen aufzuziehen. Bei den vorstehend beschriebenen Verbindungen handelt es sich dem Wesen nach entweder um α,ω -difunktionelle Polysiloxane, entsprechende kettenförmige $(AB)_n$ Copolymere, kammartig funktionalisierte Siloxane oder aber Produkte mit einem Anteil an Verzweigungsstellen in der Siloxankette.

35

In der DE-OS 43 18 536, DE-OS 44 37 886 und den Veröffentlichungen von R.Wagner, L.Richter, B.Weiland, J.Reiners, J.Weißmüller, Appl. Organomet. Chem. 10(1996), 437 sowie R.Wagner, L.Richter, Y.Wu, J.Weißmüller, A.Kleewein,

- E.Hengge, Appl. Organomet. Chem. 12(1998), 265 werden saccharidmodifizierte Siloxanderivate beschrieben, die über zwei voneinander unabhängig bewegliche siliciumhaltige Einheiten verfügen. Hinsichtlich der Eignung als textile Weichmacher oder für die Ausrüstung anderer Oberflächen sind keine Angaben gemacht worden. Es wird weiterhin als nachteilig empfunden, daß der Schritt der Saccharidaddition in den synthetische Prozeß eingeschlossen werden muß.

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung gewesen, Strukturen zur Verfügung zu stellen, die die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweisen.

10

Die Aufgabe wird durch Verbindungen gelöst, die sich aus zwei unabhängig voneinander beweglichen Siloxaneinheiten und einem verbindenden Amin- oder Ammoniumelement zusammengesetzt werden.


- 15 Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein- oder mehrfachquartäre Polysiloxanderivate der allgemeinen Formel (I) gelöst:



worin

20

S



25

oder



30

R^1 $\text{C}_1\text{-C}_{22}\text{-Alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_{22}\text{-Fluoralkyl}$ oder Aryl,

n 0 bis 1000,

35

Q^1 eine sekundäre Aminostruktur



oder tertiäre Aminostruktur



oder quarternäre Ammoniumstruktur



R^2 ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einfachbindung zu dem Rest K darstellt,

R^3 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder einer Struktur -A-E-, mit

A $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ und

E einer Polyalkylenoxideinheit der Struktur



q 1 bis 200,

r 0 bis 200,

R^4 H, geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{20} -Kohlenwasserstoffrest, der durch -O- oder -C(O)- unterbrochen und mit -OH substituiert und acetylenisch, olefinisch oder aromatisch sein kann, entspricht,

wobei, wenn eine Mehrzahl von Resten R^3 im Molekül vorliegt, diese gleich oder verschieden sein können, sowie

5

K ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₂-C₄₀-Kohlenwasserstoffrest darstellt, der durch -O-, -NH-, -NR¹-, $\begin{array}{c} \text{---N---} \\ | \end{array}$, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einheit Q² enthält, mit

Q² sekundäre Aminostruktur



oder tertiäre Aminostruktur



oder quarternäre Ammoniumstruktur



R⁵ ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₂₀-Kohlenwasserstoffrest ist, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, wobei die freie Valenz des zweiwertigen Restes R⁵ an Q¹ binden kann,


und wenn eine Mehrzahl von Resten K in den Polysiloxanen vorliegt, diese gleich oder verschieden voneinander sein können,

bedeutet.

In einer Ausführungsform der Erfindung werden Polysiloxanverbindungen der Formel (I') bereitgestellt:



besitzen, worin



R¹ C₁-C₂₂-Alkyl, C₁-C₂₂-Fluoralkyl oder Aryl,

- n 0 bis 1000 bedeuten,
- 5 Q¹ eine sekundäre Aminostruktur $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ -\text{N}- \end{array}$
- oder tertiäre Aminostruktur $\begin{array}{c} \text{R}^2 \\ | \\ -\text{N}- \end{array}$
- 10 oder quaternäre Ammoniumstruktur $\begin{array}{c} \text{R}^2 \\ | \\ -\text{N}^+- \\ | \\ \text{R}^3 \end{array}$
- 15 R² ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₃₀-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einfachbindung zu K darstellt,
- 20 R³ ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₃₀-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder einer Struktur -A-E-, mit
- 25 A -CH₂C(O)O-, -CH₂CH₂C(O)O- oder -CH₂CH₂CH₂C(O)O- und
- E einer Polyalkylenoxideinheit der Struktur
- 30 $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{O}]_q-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_r-\text{R}^4$
- q 1 bis 200,
- r 0 bis 200,
- 35 R⁴ H, geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₂₀-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O- oder -C(O)- unterbrochen und mit -OH substituiert und acetylenisch, olefinisch oder aromatisch sein kann, entspricht, sowie

5 K ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₂-C₄₀-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -NR¹-, -N-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einheit Q² enthält, mit

Q² sekundäre Aminostruktur $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ -\text{N}- \end{array}$
 oder tertiäre Aminostruktur $\begin{array}{c} \text{R}^5 \\ | \\ -\text{N}- \end{array}$
 oder quaternäre Ammoniumstruktur $\begin{array}{c} \text{R}^5 \\ | \\ -\text{N}^+- \\ | \\ \text{R}^3 \end{array}$

15 R⁵ ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₂₀-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einfachbindung zu Q¹ darstellt, oder

20 R² und R⁵ -CH₃, -CH₂CH₃, -(CH₂)₂CH₃, -(CH₂)₃CH₃, -(CH₂)₅CH₃,
 -CH₂CH₂OH,

25 $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ -\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}-\text{C}-\text{R}^6 \\ || \\ \text{O} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ -\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}-\text{C}-\text{R}^6 \\ || \\ \text{O} \end{array}$

30 R⁶ einen geradkettigen, cyclischen oder verzweigten C₁-C₁₈-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, bedeutet.

Die Möglichkeit einer dreiwertigen Substruktur für K bedeutet, daß K verzweigt sein kann und somit mit zwei Bindungen an der Quaternierung von Q¹ über den zweiwertigen Rest R² beteiligt ist.

Die Möglichkeit einer zweiwertigen Substruktur für R² bedeutet, daß es sich in diesen Fällen um eine cyclische Systeme bildende Struktur handelt, wobei R² dann eine

Einfachbindung zu K, speziell zu einer eine tertiäre Aminostruktur aufweisenden Struktur oder aber zur Quatstruktur Q² über R⁵ ist.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung bedeutet R¹ C₁-C₁₈-Alkyl, C₁-C₁₈-Fluoralkyl und Aryl, und die Reste n, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung bedeutet R¹ C₁-C₁₈-Alkyl, C₁-C₆-Fluoralkyl und Aryl, und die Reste n, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung bedeutet R¹ C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₄-Fluoralkyl und Phenyl, und die Reste n, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung bedeutet R¹ Methyl, Ethyl, Trifluorpropyl und Phenyl, und die Reste n, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung bedeutet K ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₃-C₃₀-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -NR¹-, $\text{---}\overset{\text{---}}{\underset{\text{---}}{\text{N}}}\text{---}$, -C(O)-, -C(S)-

unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einheit Q² enthält, und die Reste n, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung, bedeutet n 0 bis 100, bevorzugt 0 bis 80 und besonders bevorzugt 10 bis 80, und die Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung, bedeutet q 1 bis 50, bevorzugt 2 bis 50 und die Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.


In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung, bedeutet q 2 bis 20 und besonders bevorzugt 2 bis 10 und die Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², n und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung, bedeutet r 0 bis 100 und bevorzugt 0 bis 50, und die Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und n haben die obengenannte Bedeutung.

5

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung, bedeutet r 0 bis 20, und besonders bevorzugt 0 bis 10, und die Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und n haben die obengenannte Bedeutung.

- 10 In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bedeutet R² und R⁵ :
CH₃, -CH₂CH₃, -(CH₂)₂CH₃, -(CH₂)₃CH₃, -(CH₂)₅CH₃, -CH₂CH₂OH,




15

mit R⁶ einen geradkettigen, cyclischen oder verzweigten C₁-C₁₈-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann,

- 20 In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bedeutet R³ -CH₃,
-CH₂CH₃, -(CH₂)₂CH₃, -(CH₂)₃CH₃, -(CH₂)₅CH₃, -CH₂CH₂OH,

25



worin R⁶ ein geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₁₈-Kohlenwasserstoffrest ist, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann.

30

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung bedeutet R⁴ ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₁₈-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einfachbindung zu Q¹ enthält, und die Reste n, R¹, R², R³, R⁵, R⁶, K, A, E, Q¹, Q², q und r haben die obengenannte Bedeutung.


35

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform bedeutet R^4 C_1 - C_6 -Alkyl, - $CH_2CH=CH_2$, - $CH_2CH(OH)CH_2OCH_2CH=CH_2$, - $CH_2C=CH$, - $C(O)CH_3$, - $C(O)CH_2CH_3$ und die Reste n , R^1 , R^2 , R^3 , R^5 , R^6 , K , A , E , Q^1 , Q^2 , q und r haben die obengenannte Bedeutung.


5

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bedeutet K


10



15



20



und die Reste n , R^1 , R^2 , R^3 , R^5 , R^6 , A , E , Q^1 , Q^2 , q und r haben die obengenannte Bedeutung.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bedeutet R^6 unsubstituierte C_5 - C_{17} -Kohlenwasserstoffreste, die sich von den entsprechenden gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren ableiten, und die Reste n , R^1 , R^2 , R^3 , R^5 , A , E , Q^1 , Q^2 , q und r haben die obengenannte Bedeutung.

Der Begriff " C_1 - C_{22} -Alkyl oder C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung aliphatische Kohlenstoffwasserstoffverbindungen mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen bzw. 1 bis 30 Kohlenstoffatomen die geradkettig oder verzweigt sein können. Beispielfhaft seien Methyl, Ethyl, Propyl, n-Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl, Nonyl, Decyl, Undecyl, iso-Propyl, Neopentyl, und 1,2,3 Trimethylhexyl aufgeführt.

35


Der Begriff " C_1 - C_{22} -Fluoralkyl" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung aliphatische Kohlenstoffwasserstoffverbindungen mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen die

geradkettig oder verzweigt sein können und mit mindestens einem Fluoratom substituiert sind. Beispielhaft seien Monofluormethyl, Monofluorethyl, 1,1,1-Trifluorethyl, Perfluorethyl, 1,1,1-Trifluorpropyl, 1,2,2-Trifluorbutyl aufgeführt.

- 5 Der Begriff "Aryl" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung unsubstituierte oder ein oder mehrfach mit OH, F, Cl, CF₃, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₃-C₇-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl oder Phenyl substituiertes Phenyl. Der Ausdruck kann gegebenenfalls auch Naphthyl bedeuten.
- 10 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist es gewesen ein Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bzw. (I') zur Verfügung zu stellen.

Ausgangspunkt für die Synthesen der erfindungsgemäßen Verbindungen sind

- ## 15 monofunktionelle H-Siloxane der allgemeinen Strukturen



worin R^1 und n die oben angegebenen Bedeutungen haben. Sofern diese Verbindungen nicht kommerziell erhältlich sind, können diese Siloxane, besonders länger-kettige Derivate, nach bekannten Verfahren hergestellt werden werden (Silicone, Chemie und Technologie, Vulkan-Verlag, Essen 1989, S. 82-84).

Die sauer katalysierte Äquilibrierung von trimethylsilylterminierten Siloxanen, beispielsweise Hexamethyldisiloxan (MM), mit dimethylsiloxyreichen Verbindungen, beispielsweise Octamethylcyclotetrasiloxan (D₄) in Gegenwart entsprechender Mengen SiH haltiger, aber nicht SiH-endständiger Siloxane liefert Produkte, in denen die SiH-Funktion im Ketteninneren positioniert ist. Im Äquilibrierungsgleichgewicht werden zusätzlich Produkte gebildet, die pro Molekül über keine bzw. mehr als eine SiH-Funktion verfügen.

Die sauer katalysierte Äquilibrierung von α -SiH Verbindungen, von zum Beispiel Pentamethyldisiloxan (MM^{H}) mit dimethylsiloxyreichen Verbindungen, oder beispielsweise Octamethylcyclotetrasiloxan (D_4) liefert monofunktionelle Produkte mit terminaler SiH-Funktion. Das Pentamethyldisiloxan kann zum Beispiel durch

äquimolare Mengen Hexamethyldisiloxan (MM) und Tetramethyldisiloxan ($M^H M^H$) ersetzt werden. Im Äquilibrierungsgleichgewicht werden zusätzlich Produkte gebildet, die pro Molekül über keine bzw. zwei terminale SiH-Funktion verfügen.

- 5 Die Äquilibrierung von cyclischen Siloxanen, wie Hexamethylcyclotrisiloxan (D_3) oder Octamethylcyclotetrasiloxan (D_4) mit Alkalitrimethylsilanolaten, z.B. Kaliumtrimethylsilanolat, liefert Oligosiloxanolate, die mit Dimethylchlorsilan zu den entsprechenden monofunktionellen Verbindungen mit terminaler SiH-Funktion reagieren. Im Äquilibrierungsgleichgewicht werden zusätzlich Produkte gebildet, die pro Molekül über keine bzw. zwei terminale Silanolatfunktionen verfügen. In der
10 Konsequenz liegen ebenfalls Produkte vor, die über keine bzw. zwei terminale SiH-Funktion verfügen.

- Im Rahmen der Erfindung werden neben streng definierten monofunktionellen
15 Verbindungen auch Mischungen der vorstehend beschriebenen Art als monofunktionelle SiH-Verbindungen behandelt.

- Reaktive, alkylierende, monofunktionelle Siloxanverbindungen werden durch Hydrosilylierung von beispielsweise halogenierten Alkenen, speziell Allylchlorid und
20 Allylbromid, ungesättigten Halogencarbonsäureestern, bevorzugt Chloressigsäure-allylester, Chloressigsäurepropargylester, 3-Chlorpropionsäureallylester und 3-Chlorpropionsäurepropargylester und epoxyfunktionellen Alkenen, beispielsweise Vinylcyclohexenoxid und Allylglycidether, mit den vorstehend beschriebenen monofunktionellen SiH-Verbindungen synthetisiert. Die allgemeine Durchführung
25 von Hydrosilylierungen mit Vertretern der genannten Stoffgruppen ist ebenfalls bekannt (B.Marciniec, Comprehensive Handbook on Hydrosilylation, Pergamon Press, Oxford 1992, S. 116-121, 127-130, 134-137, 151-155). Die sich anschließende Synthese sekundäre Aminofunktionen tragender Verbindungen des Typs ABA (ABA meint, das zwei Polysiloxaneinheiten über eine verbrückende Amin- bzw.
30 Ammoniumstruktur verbunden sind) der allgemeinen Struktur



worin

35



K und S die oben angegebenen Bedeutungen haben, erfolgt bevorzugt durch Alkylierung von zwei primären Aminogruppen aufweisenden Aminen, beispielsweise

α,ω -Alkylendiaminen, bevorzugt Ethylendiamin, 1,3-Propylendiamin, 1,6-Hexylendiamin, kurzkettinge Ethylenoxid/Propylenoxideneinheiten enthaltende di-primäre Amine, speziell Jeffamine® (Huntsman Corp.) der Typen Jeffamin EDR 148, Jeffamin ED 600, Jeffamin D 230, Jeffamin D 400, mit reaktiven, alkylierenden, im
 5 Sinne der Erfindung monofunktionellen Siloxanzwischenprodukten. Die Stöchiometrie der Reaktion zwischen dem di-primären Amin zu dem monofunktionelles Siloxan hat ein Verhältnis von 1 : 2.

Die Synthese tertiäre Aminofunktionen tragender Verbindungen des Typs ABA der
 10 allgemeinen Struktur



worin

15

Q^1



K und S die oben angegebenen Bedeutungen haben, erfolgt bevorzugt auf zwei
 Wegen. Einerseits ist es möglich, zunächst sekundäre Aminofunktionen tragende
 ungesättigte Strukturen, beispielsweise N-Methylallylamin oder
 20 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{NHCH}_3$, durch Hydrosilylierung direkt an das
 monofunktionelle Si-H Siloxan zu binden. Dieser Prozeß ist allgemein bekannt, und
 zum Beispiel von B.Marciniec, Comprehensive Handbook on Hydrosilylation,
 Pergamon Press, Oxford 1992, S. 122-124, beschrieben.

25 Diese gewonnenen sekundären Aminostrukturen können mit den reaktiven,
 alkylierenden Siloxanzwischenprodukten in einem nachfolgenden Schritt in tertiäre
 Aminostrukturen tragende Polymere umgewandelt werden. Die Stöchiometrie dieser
 Reaktion hat ein Verhältnis von Aminosiloxan zu dem monofunktionellen Siloxan von
 etwa 1 : 1.

30

Alternativ zu der weiter oben ausgeführten schrittweisen Synthese können die tertiär
 aminofunktionalisierten Polymeren in einem Reaktionsschritt synthetisiert werden.
 Ausgangspunkt hierfür sind die behandelten reaktiven, alkylierenden
 Siloxanzwischenstufen, bevorzugt die Epoxidderivate, speziell die Allylglycid-
 35 etherspezies. Diese können durch Reaktion mit primären Aminen, beispielsweise
 Methylamin, in einem molaren Verhältnis von vorzugsweise 2 : 1 in tertiäre Amine
 überführt werden.

- Es können auch difunktionelle sekundäre Amine, zum Beispiel Piperazin, für die Reaktion verwendet werden. Hierbei beträgt das molare Verhältnis von sekundärer Aminogruppe zu der alkylierenden Gruppe, bevorzugt zu einer Epoxygruppe, vorzugsweise 1 : 1. Im Ergebnis einer derartigen Reaktionsführung werden Produkte erhalten, bei denen sich zwei tertiäre Aminogruppen zwischen den beiden Siloxanblöcken befinden.

- Die Synthese von ein- oder mehrfachquaternärer Polsiloxanen des Typs ABA der allgemeinen Struktur

10



worin



15

- bedeutet, erfolgt ausgehend von tertiären Aminofunktionen enthaltenden Siloxanderivaten auf verschiedenen Wegen. Es ist einerseits bevorzugt, die oben beschriebenen reaktiven, monofunktionellen Siloxanderivate, bevorzugt die epoxyfunktionellen Derivate, mit sekundären Aminen, beispielsweise Dimethylamin oder Morpholin, in tertiäre Amine zu überführen, welche dann in einem nachfolgenden Schritt mit einem zweiten Mol reaktiver, monofunktioneller Siloxanverbindung zu den quaternären Produkten reagieren. Für beide Reaktionsschritte sind molare Verhältnisse von 1 : 1 bevorzugt.

- Die Verwendung sekundär-tertiärer Diamine eröffnet die Möglichkeit, regioselektiv Kombinationen von tertiären Aminen und quaternären Strukturen zu erzeugen. Die Alkylierung von Aminen des Typs N-Methylpiperazin mit bevorzugt einem Mol epoxyfunktionellem Siloxan liefert di-tertiäre Aminosiloxane, die von einem zweiten Mol reaktiver, monofunktioneller Siloxankomponente, beispielsweise einem Halogensäureesterderivat, am methylierten Stickstoffatom quaterniert werden. Ein Überschuß an der reaktiven, monofunktionellen Siloxankomponente bzw. der Zuführung eines weiteren Alkylierungsagens führt zu einer beginnenden Alkylierung des zweiten Stickstoffatoms.

- Die durch Alkylierung von sekundären Aminen, beispielsweise Dimethylamin, oder sekundär-tertiären Diaminen, beispielsweise N-Methylpiperazin, mit bevorzugt einem Mol epoxyfunktionellem Siloxan zugänglichen tertiären bzw. di-tertiären Aminosiloxane können in einer bevorzugten Ausführungsform mit difunktionellen

- Alkylierungsagenzien im molaren Verhältnis 2 : 1 umgesetzt werden. Im Ergebnis einer solchen Reaktion werden zwei quarternäre Ammoniumgruppen oder zwei quarternäre Ammoniumgruppen in Nachbarschaft zu jeweils einer tertiären Aminogruppe über einen einkettigen Spacer miteinander verbunden. Geeignete Alkylierungsmittel für diesen Zweck sind Dihalogenalkane, Diepoxyverbindungen in Gegenwart von Säuren, α,ω -Dihalogenoligoalkylenoxide oder Dihalogencarbon-säureester von Alkylenoxiden.

- Bevorzugte Ausgangsmaterialien für α,ω -Dihalogenalkylenoxide und Dihalogencarbon-säureester sind niedermolekulare, oligomere und polymere Alkylenoxide der allgemeinen Zusammensetzung



- worin q und r die oben angegebenen Bedeutungen aufweisen. Bevorzugte Vertreter sind Diethylenglycol, Triethylenglycol, Tetraethylenglycol, die Oligoethylenglycole mit Molgewichten von 300 bis 1000 g/mol, bevorzugt 400, 600 und 800, sowie Dipropylenglycol. α,ω -Dihalogenalkylenoxide können in an sich bekannter Weise z.B. durch Halogenierung mit Thionylchlorid erzeugt werden.

- Die Veresterung erfolgt in an sich bekannter Weise (Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, S. 402-408) durch Reaktion mit den C₂-C₄-Halogencarbon-säuren, deren Anhydriden oder Säurechloriden.

- Die vorstehend beschriebenen, bevorzugt auf Piperazin beruhenden, Derivate mit zwei tertiären Aminogruppen zwischen den beiden Siloxanblöcken können ebenfalls in quarternäre Ammoniumsalze überführt werden. Über das molare Verhältnis der beiden tertiären Aminogruppen, die zwischen den zwei Siloxanblöcken eingebunden sind, zu den Alkylierungsagenzien wird der Quaternierungsgrad gesteuert. Es wird bevorzugt, bei äquimolarer Arbeitsweise Produkte zu synthetisieren, in denen alle tertiären Amine in quarternäre Ammoniumfunktionen überführt werden. Andererseits kann es von Vorteil sein, durch einen gezielten Unterschuß an Alkylierungsagenz einen Teil der tertiären Aminofunktionen zu erhalten.

- Vorteilhafte Alkylierungsagenzien sind beispielsweise Epoxydrivate in Gegenwart von Säuren, Alkylhalogenide oder Halogencarbon-säureester, bevorzugt Halogen-carbon-säureester der Alkylenoxide.

Bevorzugte Ausgangsmaterialien für diese Alkylierungsmittel sind niedermolekulare, oligomere und polymere Alkylenoxide der allgemeinen Zusammensetzung



worin q, r und R⁴ die oben angegebene Bedeutung aufweisen. Bevorzugte Vertreter sind die entsprechend monosubstituierten Derivate von Diethylenglycol, Triethylenglycol, Tetraethylenglycol, der Oligoethylenglycole mit Molgewichten von
 10 300 bis 1000 g/mol, bevorzugt 400, 600 und 800, sowie Dipropylenglycol. Die Herstellung dieser Ether und Ester erfolgt in bekannter Weise durch sauer oder alkalisch katalysierte Addition von Ethylenoxid und/oder Propylenoxid an die entsprechenden Alkohole (Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum, 17. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, S. 259; US
 15 5625024) oder Carbonsäuren (E.Sung, W. Umbach, H. Baumann, Fette Seifen Anstrichmittel 73, 88 [1971]).

Die nachfolgende Synthese der Halogencarbonsäureester erfolgt in an sich bekannter Weise (Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum, 17. Auflage, VEB
 20 Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, S. 402-408) durch Reaktion mit den C₂-C₄-Halogencarbonsäuren, deren Anhydriden oder Säurechloriden. Die selektive Synthese hydroxyfunktioneller Halogencarbonsäureester, in denen R⁴ Wasserstoff entspricht, gelingt durch Addition von Ethylenoxid und/oder Propylenoxid an die entsprechenden Halogencarbonsäuren unter sauren Bedingungen.

25 Mit der Einführung von mehr als einer tertiären Aminofunktion zwischen den Siloxanblöcken, z.B. durch Piperazinstrukturen, ergibt sich in der Folge die Möglichkeit, die Hydrophilie und das Aufziehverhalten auf Oberflächen in erweiterten Grenzen durch das Verhältnis des tertiärenamins zu der quaternären
 30 Struktur einzustellen. Es liegt im Rahmen der Erfindung, mehrere Siloxankomponenten und/oder Alkylierungsagenzien unter Beibehaltung der gewünschten Gesamtstöchiometrie zur Reaktion zu bringen. Es folgt hieraus z.B. die Möglichkeit, eine gewünschte Siloxankettenlänge durch Einsatz einer einzigen Siloxankomponente oder aber durch gezielte Mischung mehrerer
 35 Siloxankomponenten einzustellen.

Als Anionen kommen bevorzugt die während der Quaternierung gebildeten Halogenidionen, speziell Chloridionen, in Betracht. Durch Ionenaustauschreaktionen

können auch andere Anionen verwendet werden. Beispielhaft seien organische Anionen, wie Carboxylate, Sulfonate, Sulfate, Polyetherscarboxylate und Polyethersulfate aufgeführt.

- 5 Die Alkylierungsreaktionen werden bevorzugt in polaren organischen Lösungsmitteln ausgeführt. Geeignet sind zum Beispiel Alkohole aus der Gruppe bestehend aus Methanol, Ethanol, i-Propanol und n-Butanol; Glycole aus der Gruppe bestehend aus Ethylenglycol, Diethylenglycol, Triethylenglycol, die Methyl-, Ethyl- und Butylether der genannten Glycole, 1,2-Propylenglycol und 1,3-Propylenglycol, Ketone, wie
- 10 Aceton und Methylethylketon, Ester, wie Ethylacetat, Butylacetat und 2-Ethylhexylacetat, Ether, wie Tetrahydrofuran und Nitroverbindungen, wie Nitromethan. Die Wahl des Lösungsmittels richtet sich im Wesentlichen nach der Löslichkeit der Reaktionspartner und der angestrebten Reaktionstemperatur. Die Reaktionen werden im Bereich von 20 °C bis 130 °C, vorzugsweise 40 °C bis 100 °C ausgeführt.

15

- Die erfindungsgemäßen Produkte, welche in sich die weichmachenden Eigenschaften von Siloxanstrukturen und die Tendenz von Aminostrukturen bzw. quaternären Ammoniumgruppen zur Adsorption an negativ geladenen Festkörperoberflächen vereinen, können mit Erfolg eingesetzt werden in kosmetischen Formulierungen für
- 20 die Haut- und Haarpflege, in Polituren für die Behandlung und Ausrüstung harter Oberflächen, in Formulierungen zum Trocknen von Automobilen und anderen harten Oberflächen nach maschinellen Wäschen, zur Ausrüstung von Textilien und Textilfasern, als separate Weichmacher nach dem Waschen von Textilien mit nichtionogenen oder anionischen/nichtionogen Detergenzienformulierungen, als
- 25 Weichmacher in auf nichtionischen oder anionischen/nichtionischen Tensiden beruhenden Formulierungen zur Textilwäsche.

Aminoderivate können hierbei in Abhängigkeit vom pH-Wert in Form der Amine oder Aminalsalze eingesetzt werden.

30

- Die Erfindung betrifft des weiteren die Verwendung der vorstehend beschriebenen Polysiloxanverbindungen in kosmetischen Formulierungen für die Haut- und Haarpflege, in Polituren für die Behandlung und Ausrüstung harter Oberflächen, in Formulierungen zum Trocknen von Automobilen und anderen harten Oberflächen,
- 35 zum Beispiel nach maschinellen Wäschen, zur Ausrüstung von Textilien und Textilfasern, als separate Weichmacher nach dem Waschen von Textilien mit nichtionogenen oder anionischen/nichtionogen Detergenzienformulierungen, als

Weichmacher in auf nichtionischen oder anionischen/nichtionischen Tensiden beruhenden Formulierungen zur Textilwäsche, sowie als Mittel zur Verhinderung bzw. Rückgängigmachung von Textilverknitterungen.

- 5 Die Erfindung betrifft des weiteren die Verwendung der vorstehend beschriebenen Polysiloxanverbindungen als waschbeständige hydrophile Weichmacher für die textile Erstausrüstung.

- 10 Ferner betrifft die Erfindung Zusammensetzungen, die mindestens eine der Polysiloxanverbindungen zusammen mit mindestens einem weiteren für die Zusammensetzung üblichen Inhaltsstoff enthält.

- Im folgenden sind einige typische Beispiele für derartige Zusammensetzungen gegeben, in denen die Polysiloxanverbindungen der Erfindung vorteilhaft verwendet
15 werden können.

- Typische Hilfsstoffe in derartigen Zusammensetzungen sind z.B. diejenigen Stoffe, die in A. Domsch: Die kosmetischen Präparate Bd. I u. II 4. Aufl. Verl. für chem. Industrie, H. Ziolkowsky KG, Augsburg sowie International Cosmetic Ingredient
20 Dictionary and Handbook 7th Ed. 1997 by J.A. Wenniger, G.N. McEwen Vol. 1-4 by The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association Washington DC bzw. unter <http://www.cosmetic-world.com/inci/Incialf.htm> beschrieben sind.

Anionisches Shampoo

- 25 Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Anionisches Shampoo enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- Alkylsulfate, Alkylethersulfate, Natriumlaurylsulfat, Natriumlauryl-ethersulfat, Ammoniumlaurylsulfat, Ammoniumlauryl-ethersulfat, TEA-laurylsulfat, TEA-lauryl-
30 ethersulfat, Alkylbenzolsulfonate, α -Olefin sulfonate, Paraffinsulfonate, Sulfosuccinate, N-Acyltauride, Sulfat-glyceride, Sulfatierte Alkanolamide, Carboxylatsalze, N-acyl-Aminosäuresalze, Silicone, etc.

	Komponente	%
	Ammoniumlaurylsulfat	10.00 - 30.00
	Ammoniumlauryl-ethersulfat	5.00 - 20.00
5	Cocamidopropyl Betaine	0.00 - 15.00
	Lauramid DEA	0.00 - 5.00
	Cocamid Mea	0.00 - 5.00
	Dimethicone Copolyol (Dimethylsiloxanglykocopolymer)	0.00 - 5.00
	Cyclopentasiloxane	0.00 - 5.00
10	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Polyquaternium-10	0.00 - 2.00
	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%
15	Natriumchlorid	q.s.

Nichtionisches Shampoo

Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Nichtionische Shampoos enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu

20 sein:

Monoalkanolamide, Monoethanolamide, Monoisopropanolamide,
Polyhydroxyderivative, Sucrosemonolaurat, Polyglycerinether, Aminoxide,
Polyethoxylierte Derivative, Sorbitanderivative, Silicone, etc.

25	Komponente	%
	Lauramid DEA	10.00 - 30.00
	Lauramid-Oxid	5.00 - 20.00
	Cocamid Mea	0.00 - 5.00
	Dimethicone Copolyol	0.00 - 5.00
30	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

Natriumchlorid

q.s.

Amphoterer Shampoo

Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser
 5 Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

N-Alkyl-iminodipropionate, N-Alkyl-iminopropionate, Aminosäuren,
 Aminosäurederivative, Amidobetaine, Imidazoliniumderivative,
 10 Sulfobetaine, Sultaine, Betaine, Silicone etc.

Komponente	%
PEG-80-sorbitanlaurat	10.00 - 30.00
Lauroamphoglycinat	0.00 - 10.00
15 Cocamidopropyl-Hydroxysultain	0.00 - 15.00
PEG-150-distearat	0.00 - 5.00
Laurylether-13-carboxylat	0.00 - 5.00
Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
Duftstoffe	0.00 - 5.00
20 Entionisiertes Wasser	q.s. 100%
Natriumchlorid	q.s.

Kationisches Shampoo

Das Formulierungsbeispiel ist nur als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen
 25 dieser Kategorie enthalten die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

Bis-Quartäre Ammoniumverbindungen, Bis-(trialkylammoniumacetyl)diamine,
 Amidoamine, Ammonioalkylester, Silicone etc.

Komponente	%
Laurylether-13-carboxylat	10.00 - 30.00
Isopropylmyristat	5.00 - 20.00
Cocamidopropyl-Betaine	0.00 - 15.00

	Lauramid DEA	0.00 - 5.00
	Cocamid MEA	0.00 - 5.00
	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
5	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%
	Natriumchlorid	q.s.

Festiger

- 10 Das Formulierungsbeispiel ist nur als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- Fettsäuren, Fettsäureester, Ethoxylierte Fettsäuren, Ethoxylierte Fettsäureester, Fettalkohole, Ethoxylierte Fettalkohole, Glycole, Glycolester, Glycerin,
- 15 Glycerinester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Verdickungsmittel, Silicone etc.

20	Komponente	%
	Cetareth-20	0.10 - 10.00
	Steareth-20	0.10 - 10.00
	Stearyl-Alkohol	0.10 - 10.00
	Stearamidopropyl-Dimethylamin	0.00 - 10.00
25	Dicetyldimonium-Chlorid	0.00 - 10.00
	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Cyclopentasiloxan	0.00 - 5.00
	Dimethicone	0.00 - 5.00
	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
30	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

"Clear Rinse -Off"-Festiger

Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- 5 Fettsäuren, Fettsäureester, Ethoxylierte Fettsäuren, Ethoxylierte Fettsäureester, Fettalkohole, Ethoxylierte Fettalkohole, Glycole, Glycolester, Glycerin, Glycerinester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel,
- 10 Verdickungsmittel, Silicone etc.

Komponente	%
Glycerin	0.10 - 10.00
Cetrimonium-Chlorid	0.00 - 10.00
15 Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
Hydroxyethylcellulose	0.00 - 5.00
Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
Duftstoffe	0.00 - 5.00
Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

20

Schaumfestiger für Haare

Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- 25 Fettsäuren, Fettsäureester, Ethoxylierte Fettsäuren, Ethoxylierte Fettsäureester, Fettalkohole, Ethoxylierte Fettalkohole, Glycole, Glycolester, Glycerin, Glycerinester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Verdickungsmittel, Silicone Lösungsmittel, Ethanol, Isopropanol,
- 30 Isoparaffinlösungsmittel, Butan, Propan, Isobutan, CFCs, Fluorierte Aereosoltreibmittel, Dimethylether, komprimierte Gase, etc.

	Komponente	%
	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Nonoxynol-15	0.00 - 2.00
	Nonoxynol-20	0.00 - 2.00
5	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Aereosoltreibmittel	0.00 - 20.00
	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

10 Pumpspray (Festiger) für Haare

Das Formulierungsbeispiel ist nur als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- Fettsäuren, Fettsäureester, Ethoxylierte Fettsäuren, Ethoxylierte Fettsäureester,
- 15 Fettalkohole, Ethoxylierte Fettalkohole, Glycole, Glycolester, Glycerin, Glycerinester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Verdickungsmittel, Silicone Lösungsmittel, Ethanol, Isopropanol,
- 20 Isoparaffinlösungsmittel, etc.

	Komponente	%
	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Cyclomethicone	0.00 - 80.00
25	Ethanol	0.00 - 80.00
	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

30 Festigerspray für Haare

Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- Fettsäuren, Fettsäureester, Ethoxylierte Fettsäuren, Ethoxylierte Fettsäureester, Fettalkohole, Ethoxylierte Fettalkohole, Glycole, Glycolester, Glycerin, Glycerinester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Verdickungsmittel, Silicone Lösungsmittel, Ethanol, Isopropanol, Isoparaffinlösungsmittel, Butan, Propan, Isobutan, CFCs, Fluorierte Aereosoltreibmittel, Dimethylether, Komprimierte Gase, etc.

10	Komponente	%
	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Cyclomethicone	0.00 - 80.00
	Ethanol	0.00 - 50.00
	Aereosoltreibmittel	0.00 - 50.00
15	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

Gelfestiger für Haare

- 20 Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:
- Verdickungsmittel, Cellulosederivative, Acrylsäurederivative, Fixativ-Polymere, Konditionierungsschemikalien, Glykole, Glykolester, Glycerin, Glycerinester,
- 25 Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Silicone, Lösungsmittel, Ethanol, Isopropanol, Isoparaffin-Lösungsmittel etc.

30	Komponente	%
	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Hydroxyethylcellulose	0.00 - 2.00
	Duftstoffe	0.00 - 5.00

Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
Zitronensäure	0.00 - 2.00
Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

5 Styling Gel für Haare

Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- Fixativ-Polymere, Lacke, Acrylsäurederivative, Cellulosederivative, Vinylderivative,
 10 Konditionierungschemikalien, Glykole, Glykolester, Glycerin , Glycerinester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Verdickungsmittel, Silicone, Lösungsmittel, Ethanol, Isopropanol, Isoparaffin-Lösungsmittel etc.

15

Komponente	%
Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
Fixative	0.10-10.00
Hydroxyethylcellulose	0.00 - 2.00
20 Duftstoffe	0.00 - 5.00
Zitronensäure	0.00 - 2.00
Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

Styling Spray für Haare

- 25 Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- Fixativ-Polymere, Lacke, Vinylderivative, Fettsäuren, Fettsäureester, Ethoxylierte Fettsäuren, Ethoxylierte Fettsäureester, Fettalkohole, Ethoxylierte Fettalkohole,
 30 Glykole, Glykolester, Glycerin , Glycerin-Ester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineral öl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Verdickungsmittel, Silicone, Lösungsmittel, Ethanol, Isopropanol,

Isoparaffinlösungsmittel, Butan, Propan, Isobutan, CFCs, Fluorierte
Aerosoltreibmittel, Dimethylether, Komprimierte Gase, etc.

	Komponente	%
5	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Cyclomethicone	0.00 - 80.00
	Fixative	0.10 - 10.00
	Ethanol	0.00 - 50.00
	Aerosoltreibmittel	0.00 - 50.00
10	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
	Duftstoffe	0.00 - 5.00
	Entionisiertes Wasser	q.s. 100%

Pumpspray (Styling) für Haare

- 15 Das Formulierungsbeispiel ist als Rahmenrezeptur gedacht. Formulierungen dieser Kategorie enthalten üblicherweise die folgenden Komponenten, ohne auf diese beschränkt zu sein:

- Vinyl derivative, Fixativ-Polymere, Lacke, Fettsäuren, Fettsäureester, Ethoxylierte Fettsäuren, Ethoxylierte Fettsäureester, Fettalkohole, Ethoxylierte Fettalkohol,
20 Glykole, Glykolester, Glycerin, Glycerinester, Lanolin, Lanolinderivative, Mineralöl, Petrolatum, Lecithin, Lecithinderivative, Wachse, Wachsenderivative, Kationische Polymere, Proteine, Proteinderivative, Aminosäuren, Aminosäurederivative, Feuchthaltemittel, Verdickungsmittel, Silicone, Lösungsmittel, Ethanol, Isopropanol, Isoparaffinlösungsmittel, Butan, Propan, Isobutan, CFCs, Fluorierte
25 Aerosoltreibmittel, Dimethylether, komprimierte Gase, etc.

	Komponente	%
	Erfindungsgemäße Polysiloxanverbindung	0.50 - 5.00
	Fixative	0.10-10.00
30	Cyclomethicone	0.00 - 80.00
	Ethanol	0.00 - 50.00
	Konservierungsmittel	0.00 - 0.50
	Duftstoffe	0.00 - 5.00

Entionisiertes Wasser

q.s. 100%


- Die Verwendung der erfindungsgemäßen Polysiloxanderivate führt bei Anwendung im Haarkosmetikbereich zu günstigen Effekten hinsichtlich Festigung, Glanz, Fixierung (Halt), Körper, Volumen, Feuchtigkeitsregulierung, Farbretenion, Schutz vor Umwelteinflüssen (UV, Salzwasser u.s.w.), Wiederformbarkeit, Antistatischen Eigenschaften, Färbbarkeit etc.

Beispiele


Die nachfolgenden Beispiele dienen der näheren Erläuterung der vorliegenden Erfindung, ohne sie jedoch einzuschränken

Beispiel 1

1a) 33,7 g (0,1 mol) eines Epoxysiloxans der Formel



und 10,1g (0,1 mol) N-Methylpiperazin wurden in 40 ml i-Propanol gelöst und 7 Stunden auf Rückflußtemperatur erhitzt. Das Lösemittel destillierte man nach dem Reaktionsende im Wasserstrahl- und anschließend im Ölpumpenvakuum ab. Es wurden 39 g einer klaren, hellbraunen Flüssigkeit der Struktur



erhalten. Gemäß einer gaschromatographischen Analyse wurde das Epoxid quantitativ in das Piperazinderivat überführt.

1b) 497 g (8,87 mol) CH₃CCH₂OH wurden unter Stickstoff bei Raumtemperatur vorgelegt. Unter intensiven Rühren wurden innerhalb 1 Stunde 955 g (8,45 mol) Chloressigsäurechlorid zugetropft. Während des Zutropfens stieg die Temperatur auf 60 °C an und eine intensive HCl-Entwicklung setzte ein. Der Ansatz färbte sich schwarz. Nach Beendigung des Zutropfens wurde der Ansatz 1 Stunde auf 130 °C erhitzt. Eine fraktionierte Destillation ergab als Hauptlauf 891g eines leicht gelblichen

Öls der Struktur $\text{CH}_3\text{CCH}_2\text{OC(O)CH}_2\text{Cl}$ mit einem Siedepunkt von 179-181 °C. Die gaschromatographisch bestimmte Reinheit des Esters betrug 99%.


^{13}C -NMR:

Substruktur	shift (ppm)
$\text{Cl}-\underline{\text{CH}_2}\text{C(O)OCH}_2\text{C}$ CH	40,4
$\text{ClCH}_2-\underline{\text{C}}(\text{O})\text{OCH}_2\text{C}$ CH	166,5
$\text{ClCH}_2\text{C(O)O}-\underline{\text{CH}_2}\text{C}$ CH	53,1
$\text{ClCH}_2\text{C(O)OCH}_2-\underline{\text{C}}$ CH	76,4
$\text{ClCH}_2\text{C(O)OCH}_2\text{C}$ <u>CH</u>	75,6

5

- 1c) 26,5 g (0,2 mol) des Chloressigsäureesters gemäß Beispiel 1b und 44 mg einer 3,43 % Pt enthaltenden Lomareaux-Katalysatorlösung gemäß US 3 220 972 wurden bei Raumtemperatur unter Stickstoff vorgelegt. Innerhalb 30 Minuten wurden 48,8 g (0,22 mol) 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan ($\text{M}_2\text{D}^{\text{H}}$) zugegeben und die Temperatur auf 60 °C erhöht. Im Anschluß wurde der Ansatz 4 Stunden auf 100 °C erhitzt. Nach dem Abdestillieren aller bis 120 °C und bei 2hPa siedenden Bestandteile wurden 64,5 g einer gelblichen Flüssigkeit erhalten. Gemäß einer gaschromatographischen Analyse enthielt das Produkt zu 85 % das Zielprodukt

15



- und 15 % des Heptamethyltrisiloxanylesters der Chloressigsäure.


^{13}C -NMR des Si-C verknüpften Zielproduktes

Substruktur	shift (ppm)
$\text{Cl}-\underline{\text{CH}_2}\text{C(O)OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-\text{Si}$	40,3
$\text{ClCH}_2-\underline{\text{C}}(\text{O})\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-\text{Si}$	166,7
$\text{ClCH}_2\text{C(O)O}-\underline{\text{CH}_2}\text{CH}=\text{CH}-\text{Si}$	67,8
$\text{ClCH}_2\text{C(O)OCH}_2-\underline{\text{CH}}=\text{CH}-\text{Si}$	144,4
$\text{ClCH}_2\text{C(O)OCH}_2\text{CH}=\underline{\text{C}}\text{H}-\text{Si}$	126,6

- 1d) 21,8 g (0,05 mol) des siloxanylmodifizierten Piperazinderivates gemäß Beispiel 1a) und 17,7 g (0,05 mol) des Chloressigsäureesterderivates gemäß Beispiel 1c) wurden unter Stickstoff in 50 ml Methylpropylketon aufgenommen und 6 Stunden auf Rückflußtemperatur erhitzt. Nach Beendigung der Reaktion wurden alle bis 100 °C

25

und bei 4 hPa siedenden Bestandteile im Vakuum entfernt. Es wurden 35,7 g einer zähen, braunen Masse der Struktur



erhalten.

¹³C-NMR des Si-C verknüpften Zielproduktes

Substruktur

shift (ppm)

-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	65,7
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	51,2
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	46,4
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	60,3
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	52,8
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	61,0
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	169,0
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	66,5
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	144,1
-CH(OH)CH ₂ NCH ₂ CH ₂ N ⁺ (CH ₃)CH ₂ C(O)OCH ₂ CH=CH-Si	126,0

Beispiel 2

15

2a) 238 g (2,24 mol) Diethylenglycol wurden unter Stickstoff bei Raumtemperatur vorgelegt. Unter intensiven Rühren tropfte man innerhalb einer Stunde 558 g (4,93 mol) Chloressigsäurechlorid zu. Während des Zutropfens stieg die Temperatur auf 82 °C an und eine starke HCl-Entwicklung setzte ein. Nach Beendigung des Zutropfens wurde der Ansatz 30 Minuten auf 130 °C erhitzt. Abschließend wurden alle bis 130 °C und bei 20 hPa siedenden Bestandteile abdestilliert. Man erhielt 566g eines hellgelben Öls der Zusammensetzung

20




25

Die gaschromatographisch bestimmte Reinheit des Esters betrug 99,2 %.

¹³C-NMR:

Substruktur	shift (ppm)
ClCH ₂ -	40,7
ClCH ₂ -C(O)-	167,1
ClCH ₂ -C(O)-OCH ₂ -	65,2
ClCH ₂ -C(O)-OCH ₂ CH ₂ -	68,6

- 2b) 21,8 g (0,05 mol) der siloxanylmodifizierten Piperazinverbindung gemäß Beispiel 1a) und 6,46 g (0,025 mol) des Chloressigsäureesterderivates gemäß Beispiel 2a) wurden unter Stickstoff in 100 ml i-Propanol gelöst und 10 Stunden auf Rückflußtemperatur erhitzt. Nach Beendigung der Reaktion wurden alle Bestandteile die bis 70 °C und bei 20 hPa siedeten entfernt. Man erhielt 26,1 g einer harten, amorphen, gelb-braunen Masse der Formel




(Die Verbindung entspricht folgender Definition des Anspruchs:

R¹ = Methyl

n = 0

K (linksseitig) =



Q1=

Mit R₃ = Methyl und R₂ = Bindung an K

K (rechtsseitig) =

Q2 < K'

5 Mit Q2 =




10 Mit R3 = Methyl

Und R5 = -CH₂-CO-O-CH₂CH₂OCH₂CH₂O-CO-CH₂-

K' =

15



¹³C-NMR

Substruktur

shift (ppm)

-CH(OH)-CH₂-N-CH₂-CH₂-N⁺-CH₂-C(O)-

66,0

-CH(OH)-CH₂-N-CH₂-CH₂-N⁺-CH₂-C(O)-

52,5

-CH(OH)-CH₂-N-CH₂-CH₂-N⁺-CH₂-C(O)-

45,6

-CH(OH)-CH₂-N-CH₂-CH₂-N⁺-CH₂-C(O)-

60,4

-CH(OH)-CH₂-N-CH₂-CH₂-N⁺-CH₂-C(O)-

61,3

-CH(OH)-CH₂-N-CH₂-CH₂-N⁺-CH₂-C(O)-

169,2/169,8

CH₃-N⁺


52,9

20


Beispiel 3

110 g (0,03 mol) eines epoxymodifizierten Siloxans der statistischen Zusammensetzung

25



und 1,3 g (0,015 mol) Piperazin wurden in 120 ml i-Propanol aufgenommen und 5 Stunden auf Rückflußtemperatur erhitzt. Nach Beendigung der Reaktion wurden alle bis 100 °C und bei 4 hPa flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt. Es wurden 109,7 g eines hellgelben Öls der Struktur



erhalten.

¹³C-NMR

Substruktur

shift (ppm)

-CH(OH)CH₂NCH₂

66,0

-CH(OH)CH₂NCH₂

60,5

-CH(OH)CH₂NCH₂

53,2

Beispiel 4

Zum Nachweis der weichmachenden Eigenschaften als interner Weichmacher während des Waschprozesses wurden gebleichte und an der Oberfläche nicht weiter ausgerüstete Baumwollstreifen einem Waschprozeß in Gegenwart von Ariel Futur®, bentonithaltigem Dash 2 in 1® sowie des in Beispiel 2 beschriebenen Aminosiloxans unterworfen. Es wurden folgende Randbedingungen eingehalten.

	Streifen 1	Streifen 2	Streifen 3
Streifengewicht (g)	13,40	13,55	13,29
Wassermenge (ml)	669	679	665
Detergenz	0,66g Ariel Futur®	0,68g Ariel Futur®	0,64g Dash 2 in 1®
Siloxan Bsp. 2	0,2 g	-	-
Note ∅	1,5	2,8	1,7

Das Wasser wurde auf 60 °C erhitzt, die Detergenzien und im Falle des Baumwollstreifens 1 zusätzlich das Aminosiloxan gemäß Beispiel 2 gelöst. Anschließend wurden die Baumwollstreifen in diesen Lösungen für 30 Minuten
5 gewaschen. Nachfolgend wurden die Streifen fünfmal mit jeweils 600 ml Wasser gespült und abschließend 30 Minuten bei 120°C getrocknet.

14 Testpersonen bewerteten die drei Baumwollstreifen auf die Weichheit des Griffes hin, wobei die Note 1 dem weichesten Streifen und die Note 3 dem als am härtesten
10 empfundenen Streifen zugeteilt wurde.

Im Ergebnis der Bewertung erhielt der Baumwollstreifen 1 die Durchschnittsnote 1,5. Der Baumwollstreifen 2 wurde durchschnittlich mit 2,8 und der bentonitbehandelte Streifen 3 mit 1,7 bewertet.

Patentansprüche


1. Ein- oder mehrfachquaternäre Polysiloxane der allgemeinen Formel (I),



worin



oder



R¹ C₁-C₂₂-Alkyl, C₁-C₂₂-Fluoralkyl oder Aryl,

20 n 0 bis 1000,

Q¹ eine sekundäre Aminostruktur



25 oder tertiäre Aminostruktur



oder quaternäre Ammoniumstruktur



30 R² ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C₁-C₃₀-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einfachbindung zu dem Rest K darstellt,

35

- R^3 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest, der durch $-O-$, $-NH-$, $-C(O)-$, $-C(S)-$ unterbrochen und mit $-OH$ substituiert sein kann oder einer Struktur $-A-E-$, mit
- A $-CH_2C(O)O-$, $-CH_2CH_2C(O)O-$ oder $-CH_2CH_2CH_2C(O)O-$ und
- E einer Polyalkylenoxideinheit der Struktur
- $$-[CH_2CH_2O]_q-[CH_2CH(CH_3)O]_r-R^4$$
- q 1 bis 200,
- r 0 bis 200,
- R^4 H , geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{20} -Kohlenwasserstoffrest, der durch $-O-$ oder $-C(O)-$ unterbrochen und mit $-OH$ substituiert und acetylenisch, olefinisch oder aromatisch sein kann, entspricht,
- wobei, wenn eine Mehrzahl von Resten R^3 im Molekül vorliegt, diese gleich oder verschieden sein können, sowie
- K ein zweiwertigen oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_2 - C_{40} -Kohlenwasserstoffrest darstellt, der durch $-O-$, $-NH-$, $-NR^1-$, $\begin{array}{c} \text{---}N\text{---} \\ | \end{array}$, $-C(O)-$, $-C(S)-$ unterbrochen und mit $-OH$ substituiert sein kann oder eine Einheit Q^2 enthält, mit
- Q^2 sekundäre Aminostruktur

$$\begin{array}{c} H \\ | \\ \text{---}N\text{---} \end{array}$$
- oder tertiäre Aminostruktur

$$\begin{array}{c} R^5 \\ | \\ \text{---}N\text{---} \end{array}$$
- oder quarternäre Ammoniumstruktur


$$\begin{array}{c} R^5 \\ | \\ \text{---}N^+\text{---} \\ | \\ R^3 \end{array}$$

- 5 R^5 ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{20} -Kohlenwasserstoffrest ist, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, wobei die freie Valenz des zweiwertigen Restes R^5 an Q^1 binden kann,

und wenn eine Mehrzahl von Resten K in den Polysiloxanen vorliegt, diese gleich oder verschieden voneinander sein können,

10 bedeutet.


2. Ein- oder mehrfachquaternäre Polysiloxane gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß n 0 bis 100, bevorzugt 0 bis 80 und besonders bevorzugt 10 bis 80 ist.
- 15 3. Ein- oder mehrfachquaternäre Polysiloxane gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß q 1 bis 50 ist.
4. Ein- oder mehrfachquaternäre Polysiloxane gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß r 0 bis 100 und bevorzugt 0 bis 50 ist.
- 20 5. Ein- oder mehrfachquaternäre Polysiloxane gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß R^2 und R^5 - CH_3 , - CH_2CH_3 , -(CH_2) $_2$ CH $_3$, -(CH_2) $_3$ CH $_3$, -(CH_2) $_5$ CH $_3$, - CH_2CH_2OH ,
- 25



30

sind, worin R^6 ein geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{18} -Kohlenwasserstoffrest ist, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann.

- 35 6. Ein- oder mehrfachquaternäre Polysiloxane gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß R^3 - CH_3 , - CH_2CH_3 , -(CH_2) $_2$ CH $_3$, -(CH_2) $_3$ CH $_3$, -(CH_2) $_5$ CH $_3$, - CH_2CH_2OH ,



5

ist, worin R^6 ein geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C_1 - C_{18} -Kohlenwasserstoffrest ist, der durch $-\text{O}-$, $-\text{NH}-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}(\text{S})-$ unterbrochen und mit $-\text{OH}$ substituiert sein kann.

- 10 7. Ein- oder mehrfachquaternäre Polysiloxane gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass K einen zweiwertigen oder dreiwertigen geradkettigen, cyclischen oder verzweigten C_3 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest darstellt, der durch $-\text{O}-$, $-\text{NH}-$, $-\text{NR}^1$,
 15 $-\text{N}-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}(\text{S})-$ unterbrochen und mit $-\text{OH}$ substituiert sein kann und/oder eine Einheit Q^2 enthält.

8. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquaternären Polysiloxanen gemäß irgend einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur
 20 Herstellung quaternäre Ammoniumgruppen enthaltender Verbindungen der allgemeinen Struktur




25

worin



30

ist, tertiäre Aminofunktionen enthaltende, monofunktionelle Siloxanderivate mit reaktiven, monofunktionellen Siloxanderivaten alkyliert werden, die durch Hydrosilylierung von beispielsweise halogenierten Alkenen, ungesättigten Halogencarbonsäureestern, und epoxy-funktionellen Alkenen, mit
 35 monofunktionellen SiH-Verbindungen der allgemeinen Strukturen



5

synthetisiert werden, worin das molare Verhältnis der tertiären Aminofunktionen zu den reaktiven, alkylierenden Gruppen zweckmäßig 100 : 1 bis 1 : 1 ist.

10

9. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanen nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß als halogenierte Alkene bevorzugt Allylchlorid und Allylbromid verwendet werden.

15

10. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanen gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß als ungesättigten Halogencarbonsäureestern bevorzugt solche aus der Gruppe bestehend aus Chloressigsäureallylester, Chloressigsäurepropargylester, 3-Chlorpropionsäureallylester und 3-Chlorpropionsäurepropargylester verwendet werden.

20

11. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanen gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß als epoxy-funktionellen Alkenen bevorzugt Vinylcyclohexenoxid und Allylglycidether verwendet werden.

25

12. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanengemäß irgend einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung tertiäre Aminofunktionen tragender Verbindungen der allgemeinen Struktur

30



worin

35



ist, und K und S die Bedeutungen gemäß Anspruch 1 haben, sekundäre Aminofunktionen tragende ungesättigte Strukturen, durch Hydrosilylierung

direkt an das monofunktionelle Si-H-Siloxan gebunden werden und nachfolgend mit monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxanzwischenprodukten in tertiäre Aminostrukturen tragende Verbindungen umgewandelt werden, worin die Stöchiometrie des sekundären Amins zu dem reaktiven, alkylierenden Siloxan zweckmäßig 1 : 1 beträgt.

13. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanen gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß als sekundäre Aminofunktionen tragende ungesättigte Strukturen, bevorzugt N-Methylallylamin oder $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{NHCH}_3$ verwendet werden.

14. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanen gemäß irgend einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung tertiäre Aminofunktionen tragender Verbindungen der allgemeinen Struktur



worin



ist und K und S die Bedeutung gemäß Anspruch 1 haben, di-sekundäre Amine, bevorzugt Piperazin, mit monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxanzwischenprodukten in tertiäre Aminostrukturen tragende Verbindungen umgewandelt werden, wobei die Stöchiometrie des di-sekundären Amins zu dem reaktiven, alkylierenden Siloxan zweckmäßig etwa 1 : 2 beträgt.

15. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanen gemäß irgend einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung von äquimolare Mengen an tertiären Aminofunktionen und quarternären Ammoniumgruppen enthaltenden Verbindungen der allgemeinen Struktur



sekundär-tertiäre Diamine, bevorzugt N-Methylpiperazin, mit monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxanzwischenprodukten,

bevorzugt Epoxyderivaten, in di-tertiäre Aminosiloxanstrukturen tragende Verbindungen umgewandelt werden, wobei die Stöchiometrie des sekundär-tertiären Diamins zu dem monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxan zweckmäßig etwa 1 : 1 beträgt, und nachfolgend die di-tertiären Aminosiloxanstrukturen mit einem Mol einer monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxanverbindung zu den tertiäre Aminogruppen und quarternäre Ammoniumgruppen enthaltenden Siloxanderivaten umgesetzt werden.

- 10 16. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfachquarternären Polysiloxanen gemäß irgend einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung tertiäre Aminofunktionen und quarternäre Ammoniumgruppen tragender Verbindungen der allgemeinen Struktur



di-sekundäre Amine, bevorzugt Piperazin, mit monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxanzwischenprodukten in tertiäre Aminostrukturen tragende Verbindungen umgewandelt werden, worin die Stöchiometrie des di-sekundären Amins zu dem reaktiven, alkylierenden Siloxan 1 : 2 beträgt und nachfolgend eine Alkylierung, mit Epoxiden in Gegenwart von Säuren, Alkylhalogeniden oder Halogencarbonsäureestern, bevorzugt mit Halogencarbonsäureestern der Alkylenoxide, erfolgt, worin das molare Verhältnis der tertiären Aminogruppen zu den Alkylierungsagenzien zweckmäßig 100 : 1 bis 1 : 1 beträgt.

17. Verfahren zur Herstellung von Polysiloxanderivaten gemäß irgend einem der Ansprüchen 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung von quarternäre Ammoniumgruppen und tertiären Aminofunktionen enthaltenden Verbindungen der allgemeinen Struktur



sekundäre Amine, bevorzugt Dimethylamin, oder sekundär-tertiäre Diamine, bevorzugt N-Methylpiperazin, mit monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxanzwischenprodukten, bevorzugt Epoxyderivaten, in tertiäre oder di-tertiäre Aminosiloxanstrukturen tragende Verbindungen umgewandelt werden, wobei die Stöchiometrie des sekundären Amins oder

des sekundär-tertiären Diamins zu dem monofunktionellen, reaktiven, alkylierenden Siloxan zweckmäßig etwa 1 : 1 beträgt, und nachfolgend die gebildeten tertiären bzw. di-tertiären Aminosiloxanstrukturen mit einem difunktionellen Alkylierungsagenz bevorzugt im molaren Verhältnis 2 : 1 zu quarternären Ammoniumgruppen oder quarternären Ammoniumgruppen und gleichzeitig tertiäre Aminostrukturen enthaltenden Siloxanderivaten umgesetzt werden.

18. Verfahren zur Herstellung von Siloxanderivaten vom gemäß irgend einem der Ansprüche 8 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Halogencarbonsäureester auf niedermolekularen, oligomeren und polymeren Alkylenoxiden der allgemeinen Zusammensetzung



15 worin q, r und R⁴ die Bedeutungen gemäß Anspruch 1 aufweisen, und bevorzugt monosubstituierten Derivate aus der Gruppe bestehend aus Diethylen glycol, Triethylen glycol, Tetraethylen glycol, oder Oligoethylen glycole mit Molgewichten von 300 bis 1000g/mol, und Dipropylenglycol verwendet werden.

19. Verfahren zur Herstellung von Siloxanderivaten gemäß einem der Ansprüche 8 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß als Halogencarbonsäureester auf niedermolekularen, oligomeren und polymeren Alkylenoxiden bevorzugt solche aus der Gruppe der Oligoethylen glycole mit Molgewichten von 400, 600 und 800 g/mol verwendet werden.

20. Verwendung von ein- oder mehrfach quarternären Polysiloxanen, in denen zwei Siloxaneinheiten über Amino- oder Ammoniumeinheiten miteinander verbunden sind, gemäß Ansprüchen 1 bis 7 oder die nach einem der Ansprüche 8 bis 19 erhältlich sind, in kosmetischen Formulierungen für die Haut- und Haarpflege, in Polituren für die Behandlung und Ausrüstung harter Oberflächen, in Formulierungen zum Trocknen von Automobilen und anderen harten Oberflächen nach maschinellen Waschen, zur Ausrüstung von Textilien und Textilfasern, als separate Weichmacher nach dem Waschen von Textilien mit nichtionogenen oder anionischen/nicht-ionogenen Detergenzienformulierungen, als Weichmacher in auf nichtionischen oder anionischen/nichtionischen Tensiden beruhenden Formulierungen, zur

Textilwäsche, wobei Aminogruppen in Abhängigkeit vom pH-Wert in Form der Amine oder Aminsalze eingesetzt werden.